

СМЕСИ БЕТОННЫЕ

Применение: монолитные конструкции и сооружения, изготовление сборных бетонных и железобетонных конструкций.
Отвечает ДСТУ БВ.2.7-96-2000

Марка бетона	Класс бетона	Удобоукладываемость	Вид	Осадка конуса (см)
M100	B 7,5	П1	подвижная	1-4
		П2	подвижная	5-9
		П3	подвижная	10-15
		П4	подвижная	16-20
		П5	литая	более 21
M150	B 10	П1	подвижная	1-4
		П2	подвижная	5-9
		П3	подвижная	10-15
		П4	подвижная	10-20
		П5	литая	более 21
M200	B 15	П1	подвижная	1-4
		П2	подвижная	5-9
		П3	подвижная	10-15
		П4	подвижная	16-20
		П5	литая	более 21
M250	B 20	П1	подвижная	1-4
		П2	подвижная	5-9
		П3	подвижная	10-15
		П4	подвижная	16-20
		П5	литая	более 21
M300	B 22,5	П1	подвижная	1-4
		П2	подвижная	5-9
		П3	подвижная	10-15
		П4	подвижная	16-20
		П5	литая	более 21
M350	B 25	П1	подвижная	1-4
		П2	подвижная	5-9
		П3	подвижная	10-15
		П4	подвижная	16-20
		П5	литая	более 21
M400	B 30	П1	подвижная	1-4
		П2	подвижная	5-9
		П3	подвижная	10-15
		П4	подвижная	16-20
		П5	литая	более 21